



d'Herbouvillekaai 80
B-2020 Antwerpen
T : +32/(0)3 248 30 00
F : +32/(0)3 248 37 77
info@aquaplan.com

TINASCOAT

**Enrobé hydrocarboné à froid à texture ouverte
pour réparation de revêtement hydrocarboné**



DESCRIPTION

Enrobé hydrocarboné, stockable, pour mise en œuvre à froid

USAGES

Réparations ou reprofilages provisoires de revêtements hydrocarbonés soumis à un trafic de faible ou moyenne importance. Par exemple : revêtements routiers publics, allées, entrées et aires de garage, de parking, cours d'usine.

PROPRIETES

- . Prêt à l'emploi
- . Très bonne adhérence
- . Réparation immédiate.
- . TINASCOAT conserve une souplesse interne élevée qui contribue à son post-compactage.
- . Pose simple : la mise en œuvre peut se faire par une main d'œuvre non qualifiée, sans outillage spécialisé.
- . Usage économique : absence de perte et rebut.

CARACTERISTIQUES

- . Teinte : Noir brillant
- . Calibre : 0/5 - texture ouverte

MISE EN OEUVRE

1. Préparation du support

- . Découper la zone détériorée pour lui donner des arêtes nettes. Nettoyer la surface à l'aide d'une brosse métallique. Eliminer eau et boue éventuelles.
- . Il est toujours conseillé de badigeonner le fond et les bords de la zone à réparer au moyen d'émulsion BITUMIX de préférence de type CE (prise rapide), à raison de 200 à 300 gr/m².

2. Application du TINASCOAT

- . TINASCOAT est étalé au râteau et compacté à la dame ou à l'aide d'autre outil ou engin approprié.
- . Le sablage est conseillé lorsque la température est élevée.
Remarque : La couche de TINASCOAT ne peut dépasser 3 cm d'épaisseur après compactage. Si la dégradation est plus profonde, la souscouche sera réalisée à l'aide de pierrailles (calibre 0/22) bien tassées.

CONSOMMATION : 25 kg/m² et par centimètre d'épaisseur

CONSERVATION : 6 mois, dans un local frais. Les sacs seront posés sur maximum deux tas.

CONDITIONNEMENT

- . Sac plastique de 25 kg (40 pièces par palette)
- . Seau de 25 kg (40 pièces par palette)
- . En vrac
- . Big bag de +/- 1000 kg

Document non contractuel. Les descriptions et caractéristiques des produits ne sont données qu'à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis.