



GOOTVERNIEUWER



Hernieuwen van metalen daken en goten

1 LAAG VOLSTAAT

120 % REK



2-componenten waterdichte, zinkkleurige en zelfnivellerende polyurethaan vloeiaag, die oude en nieuwe metalen daken en goten (zink, lood, ijzer, koper, ...) definitief herstelt en beschermt tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en andere agressieve milieu-invloeden.

Vormt na uitharding een onderhoudsvrij, naadloos en perfect beloopbaar reflecterend oppervlak.

Verwerking :

- ° Ondergrond moet gezond, droog, stof- en vetvrij zijn.
- ° Het te behandelen oppervlak intensief opruwen met stalen borstel en ontvetten met een oplossing van water en ammoniak of synthetische ontvetter. Opmerking : bij nieuwe metalen wordt een wachttijd van tenminste 6 maanden vooropgesteld alvorens te behandelen.
- ° Zichtbare gaten dichtkleven met een stukje afplaktape, om doorsijpeling te voorkomen.
- ° Scheuren verstevigen met polyester-verstevigingsband **ANTI-SCHEUR**, geplaatst tussen 2 lagen **GOOTVERNIEUWER**.
- ° Roer eerst beide componenten apart op. Voeg beide componenten (A & B) bij elkaar door het bovenste gedeelte (A) te ledigen in blik B. Door middel van een roerhout mengen wij intensief deze beide componenten, zodat een homogene zinkkleur wordt bekomen.
Mengverhouding : 1 deel A component op 4 delen B component
- ° Giet **GOOTVERNIEUWER** uit op de voorbereide ondergrond en verdeel deze direct lichtjes met een kwast à rato van +/- 0,450 à 0,500 L/m² (laagdikte = +/- 0,5 mm). **EEN LAAG VOLSTAAT**. In extreme gevallen mag een tweede laag na 24 uur aangebracht worden waarbij de eerste laag eerst dient opgeruwd te worden met stalen borstel.
- ° Beloopbaar na ca. 8 uur bij 20°C.

Verbruik :

- ° Hoog rendement : set van 1,5 L =
 - 7 à 8 lopende meter goot – bodembreedte 20 cm
 - 2,2 à 2,5 m² oppervlakte

Enkele voorzorgen :

- ° Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- ° Houdbaarheid in ongeopende verpakking : 1 jaar
- ° Niet verwerken in volle zon en bij omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C en hoger dan 35°C. Ca. 4 uur beschermen tegen de regen.
- ° Verwerkbaarheid na vermenging (A+B) : ca. 30 minuten bij 20°C, ca. 60 minuten bij 10°C.
- ° Draag geschikte handschoenen

Weetjes :

- ° **GOOTVERNIEUWER** is verkrijgbaar in een handige set van 1,5L (A-component : 0,3 L ; B-component : 1,2 L)
- ° Reiniging gereedschap: White Spirit /Terpentine (NL) onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.
- ° Wenst U meer informatie, geef dan een seintje!!!

Mr. Aquaplan beantwoordt uw vragen op volgende telefoonnummers:

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN